

:: V-SURE EPOXY GLOSSCOAT A+B

Beschreibung:

Eine lösungsmittelfreie, geruchlose und klare 2-Komponenten-Gießbeschichtung auf Epoxidbasis. Geeignet für glänzende Klarbeschichtungen und als Schutz für dekorative Anwendungen. Erhältlich in 1-kg-Gebinden.

Anwendung:

Zum Vergießen oder für glänzende Klarbeschichtungen von Glosscoat auf Holz, Karton, Metall oder Kunststoff. Ist gut UV-beständig und kann mit PUR- oder Epoxidpigmenten eingefärbt werden.

Daten bei Lieferung:

	<u>Komp. A</u>	<u>Komp. B</u>
Farbe:	farblos-gelb	farblos
Viskosität:	< 1500 mPa·s	< 40 Sek. (DIN 53224)
Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³	ca. 1,0 g/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate	12 Monate
Konsistenz:	flüssig	flüssig

Technische Daten:

Verbrauch: abhängig von der Anwendung
Shore: nicht zutreffend

Verarbeitung:

Beide Komponenten in einem Gewichtsverhältnis von 100:40 miteinander mischen. Topfzeit: 40 Min. Trocken nach 24 Stunden bei einer Temperatur von 23 °C. Vollständig ausgehärtet nach 7 Tagen. Die erste Schicht als Kontaktschicht anbringen und 30–40 Min. lang trocknen lassen. Anschließend die nächsten Schichten einfärben und vergießen. Mit einem Pinsel anbringen oder einfach ausgießen und mit einem Spachtel verteilen. Keine zu großen Mengen (**max. 0,5 kg**) auf einmal anmischen im Hinblick auf die Verarbeitungszeit.

Sicherheit:

Sorgen Sie stets für geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M; und für die Hände: Slig Handreiniger (Seife von Stockhausen).

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf technische Anweisungen und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.