

:: V-SURE EPOXY SOLOMET A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije kneedmassa op epoxy basis. Laat zich hanteren zoals deeg, wordt staalhard en hecht ook op vochtige ondergronden. Verkrijgbaar in 57 gr verpakkingen.

Toepassing:

Als herstelpasta voor staal, gietijzer, tin, koper, lood, aluminium, hout, beton, keramiek, fibrocement en PVC. Dichten van spleten en gaten in haarden, ketels en leidingen.

<i>Gegevens bij levering:</i>	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur	alu	alu
Viscositeit	20000 mPa's	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,60 gr/cm ³	ca. 1,60 gr/cm ³
Houdbaarheid	18 maanden in gesloten verpakking	18 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta	pasta

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	D : 80
Treksterkte	6,2 N/mm ²

Verwerking:

Vermeng de beide componenten in een 1/1 volume delen verhouding. Potlife: 2-3 minuten droog binnen de 5-10 min. Schuurbaar na 8 uur. Verwerkingstemp. : 10-35°C. Doorgehard na 8-12 uur. Aanbrengen met de handen. Temperatuurbestendigheid permanent 120°C en maximaal tot 150°C. Kan zelfs onder water worden aangebracht.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Vooraleer de producten te gebruiken, handen insmeren met Travabon (beschermingscrème Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.