

## VSURE EPOXY SOLOMET A+B

### *Description :*

Est une masse à modeler à 2 composants sur base d'époxy, sans solvants.

Se laisse traiter comme de la pâte, devient solide comme de l'acier et s'accroche aussi aux sols humides.

Emballage disponible : 57 gr.

### *Application:*

Comme pâte de réparation pour acier, fonte, étain, cuivre, aluminium, bois, béton, céramique, fibrociment et PVC. Pour boucher des fissures et des trous dans des cheminées, des chaudières et des conduites.

### *Données de livraison:*

	A-COMP	B-COMP
Couleur	gris	gris
Viscosité	20000 mPa's	20000 mPa's
Poids spécifique	$\pm 1,60 \text{ gr/.cm}^3$	$\pm 1,60 \text{ gr/.cm}^3$
Conservation	18 mois en emballage fermé	18 mois en emballage fermé
Consistance	pâte	pâte

### *Données techniques:*

Consommation	dépend de l'application
Shore	D80

### *Mise en œuvre:*

Mélangez les deux composants dans une proportion de volume 1/ 1.

Temps de vie en pot : 3 min. Durcissement après 10 heures. Ponçables après 8 heures.

Température de traitement : 10-35°C. Appliquez avec les mains. Durcit après 8 à 12 heures.

Résiste à des températures jusqu'à 120°C. S'applique même sous l'eau.

### *Sécurité:*

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Avant utilisation des produits, appliquez le crème Travabonl sur les mains (crème de protection Stockhausen).

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.  
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.