

:: PAINT DOUCHEPASTA + DURCISSEUR MEKP**Description:**

À base de résine polyester spéciale résistante à l'eau, cette pâte d'étanchéité à deux composants est renforcée à la fibre de verre flexibilisée.

Elle est conçue pour le colmatage rapide et durable de différents supports. Exemples: panneaux en PUR-PIR, PVC, bois, brique, béton, enduits, ciment, parpaings Knauf ou Ytong et autres blocs de construction rapide.

Disponible en conditionnements de 5 kg, durcisseur Mekp inclus.

Application:

Ce produit de construction est spécialement conçu pour assurer l'étanchéité sans faille des receveurs et parois de douche. Cette pâte se prête à la fixation, au jointolement et à l'étanchement circonférentiel des douches à l'italienne. Douée d'une grande élasticité et d'une résistance élevée aux chocs, cette pâte pour douche présente également une résistance appréciable à l'eau ainsi qu'à la plupart des produits chimiques dilués, parmi lesquels : savons, alcools et nombre de produits pour salles de bains. La teinte grise de cette pâte permet de procéder à un contrôle visuel en cours d'application.

Données de livraison:

Couleur	Gris
Viscosité	15000 mPa's
Poids spécifique	ca. 1,16 gr/cm ³
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	pasta/thixotroop

Données Techniques:

Consommation	0,5 – 1kg/m ²
Shore	pas d'application

Mise en Œuvre:

Traitement: Le support doit être sec, dépoussiéré et exempt de traces de graisse. En présence d'un support humide, il convient d'appliquer une couche de fond (apprêt) du type G4 EXTRA. En présence de supports poussiéreux, nous recommandons l'application d'un améliorateur d'adhérence du type AZUR. Mélangez la pâte avec 2 à 3% de durcisseur liquide Mekp, puis appliquez-la à la truelle ou à la spatule. Ce produit peut être soumis à des contraintes normales au bout de 2 à 3 heures à peine. Délai d'utilisation : 50 à 60 min à 20°C. Température de traitement: 18 à 25 °C.

Veillez à ce que les quantités préparées soient en rapport avec la durée de traitement. Durcissement dans les 24 heures et imperméabilité à l'eau garantie à ce stade. Le laps de temps à respecter entre l'application d'une couche de G4 Extra et celle de la pâte pour douche se situe entre une heure et demie et six heures. En cas d'application d'un améliorateur du type AZUR, la poursuite des travaux est envisageable au bout de 30 à 50 minutes. Aucun délai maximal n'est prévu. Si la pâte pour douche demeure légèrement collante en surface, c'est dans le but d'améliorer l'adhérence des carreaux. À ce stade, il convient d'appliquer une couche d'apprêt pour carrelage (couche de fond) avant de procéder à la pose des carreaux (ex. couche de fond du type Ceresit CN 94).

Sécurité:

Veillez systématiquement à enfiler une paire de gants et des vêtements de protection adaptés. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Agent de nettoyage pour l'outillage: nettoyant M ou acétone. Produit de nettoyage pour les mains savon Slig. Ce produit contient du styrène. Par conséquent, il faut respecter les consignes de sécurité lors de toute manipulation éventuelle.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.