

:: BESA URKI-VOC 2K LAK A+B

Beschrijving:

2 componenten duurzame, goed dekkende en iets elastische PUR-lak voor het afwerken van hout, glas, kunststof, metaal en non-ferro metalen. Uiterst bestendig tegen zon, water, chemicaliën en verdunde zuren en logen. Behoudt zijn hoogglans en is UV-bestendig. Is ideaal om gespoten te worden met een spuitpistool.

Beperkt aantal kleuren verkrijgbaar in 750ml (A+B), Volgens ral-kleur in 5 lt en 20 lt verpakkingen (A-comp.)

Toepassing:

Als afwerklaag voor verschillende toepassingen aan boot, bouw en modelbouw. Kan zowel met borstel als met spuitpistool verwerkt worden. Bij verspuiten dient men evenwel **15-20%** te verdunnen met Urkisol 8229. **Bij kwastapplicatie raden wij aan 5-10% te verdunnen.**

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp.</u>	<u>B-Comp.</u>
Kleur:	kleurloos / Ral kleur	kleurloos
Viscositeit:	800 mPa's	800 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,38 gr/cm ³	ca. 1,07 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	9 -10 m ² /liter
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Nooit in de volle zon verwerken. Vermeng beide componenten in een 2/1 volumeverhouding. Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen. Laat dit mengsel circa 15 min. rusten en verwerk dit dan binnen de 3 uur. Wachtijd tussen de lagen min. 3 uur. Stofdroog na 1 uur, kleefvrij na 4 uren. Als extra hechtingslaag voor poreuze ondergronden kan u de primer G4 gebruiken, voor aluminium of RVS ondergronden gebruikt u de Epoxy Lightprimer. Spuitdruk : 2,5-4 bar bij een opening van 1,5-1,8 mm.

Opgelet: een té hoge vochtigheidsgraad kan aanleiding geven tot de vorming van luchtbellens aan het oppervlak.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.