

:: PAINT KR

Beschrijving:

Is een 2 componenten, speciaal sneldrogend vloeibaar gemodificeerd polyesterhars dat tesamen met een glasvezelversterking gebruikt wordt voor reparaties zowel aan polyester als aan metaal. Blijft iets elastisch na uitharding en kleverig aan het oppervlak. Dient daarom steeds afgewerkt te worden met een plamuur of coating. Is uiterst geschikt voor carrosserieherstellingen of verwerking bij lage temperaturen.

Verkrijgbaar in 5 kg verpakkingen.

Toepassing:

Indien u KR gebruikt in combinatie met glasvezels, kan het dienen als versterkingsmateriaal, b.v. voor het dichten van gaten. Heeft tevens goede hechting op hout, polyester, metaal en PVC. Wordt tevens gebruikt om giethout of plamuur te verdunnen.

Gegevens bij levering:

Kleur	bruin
Viscositeit	650 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,12 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	1,2 kg/m ² bij 450 gr/m ² glasmat
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond dient steeds droog, ruw, stof-, roest- en vetvrij gemaakt te worden. Meng viscovoss KR grondig met 2-3% BPO harder pasta en breng aan met een ronde kwast (tamponneren). Potlife: circa 7 min bij 20°C. Verwerkingstemp.: vanaf 10-25°C. Doorgehard na 2-4 uur. Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife. Verroest metaal, indien nodig met een dun laagje polyesterplamuur voorbereiden, om een verbeterde hechting te bekomen.

Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.