

## :: BIO EPOXY CARDOLITE 2401 B-COMP

### *Beschrijving:*

Is een epoxy verharder volgens de laatste stand der techniek voor gebruik bij verschillende Cardolite A-componenten zoals 2501 A, 2500 A en 2502 A. Verkrijgbaar in 2 kg verpakkingen.

### *Toepassing:*

Als midden viskeus en midden reactief hars voor het vervaardigen van GVK en CVK onderdelen. Wordt toegepast in de modelbouw, vliegtuigbouw en herstelling van composieten in combinatie met carbon en kevlar weefsels. Zeer goede chemische eigenschappen.

### *Gegevens bij levering:*

	<u>B-Comp</u>
Kleur:	transparant geel
Viscositeit:	90 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 0,95 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	dun vloeibaar

### *Technische gegevens: (A+B)*

Verbruik:	A.V.T.
Shore:	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Vermeng de beide componenten in **correcte** verhouding. Potlife: **afhankelijk van het type A-component**. Volledige doorharding na 7 dagen. Aanbrengen met een borstel of rol. **Kan ook gebruikt worden voor vacuüminfusie.**

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.