

V-SURE V 11 + BPO

Description:

Est un mastic polyester à 2 composants, rempli de fibres de verre.
Idéal pour le renforcement ou le remplissage des plaques en métal rouillées.
Pour coller du bois, du polyester et des pierres. Application : épaisseur à volonté.
Emballage disponible: 700 gr, 1,3 kg.

Application:

Renforcement et remplissage du métal, du bois et du polyester. Pour un collage rapide du métal, du polyester et du bois. Peut être fini avec du mastic de finition FEW et avec un système de laque adapté.

Données de livraison:

Couleur	jaune/brun
Viscosité	40.000 mPas
Poids spécifique	$\pm 1,30 \text{ gr./cm}^3$
Conservation	6-8 mois en emballage fermé
Consistance	pâte

Données techniques:

Consommation	dépend de l'épaisseur des couches
Shore	pas d'application

Mise en oeuvre:

La surface doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Mélangez la pâte avec 2-3% de durcisseur BPO et appliquez ce mélange à la spatule.
Peut être poncé après 20 min.
Temps de vie en pot : 5 min. à 20°C. Température de traitement: 5-20°C.
Reste légèrement collant à la surface pour une meilleure adhérence du mastic de finition.
Après durcissement, résistant à des températures jusqu'à 80°C.
Note : décélération de tous les polyesters est possible avec un produit Inhibitor.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.
Nettoyez les outils avec le nettoyant M ou de l'acétone et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).
Le produit contient du styrène et doit être manipulé suivant les prescriptions de sécurité.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.