

:: PERFECT POOL FINISH A+B

Description:

PERFECT POOL FINISH est une acrylate de polyuréthane aliphatique à 2 composants à haute performance pour application au pinceau ou au rouleau. Il est disponible en satin brillant. Est une bonne couche de finition opaque et légèrement élastique, spécialement pour les piscines, constituée de polyester renforcé de fibre de verre. Extrêmement résistant au soleil, à l'eau, aux produits chimiques et aux acides et alcalis dilués, présents dans les piscines.

Demande:

En tant que couche de finition pour les monoblocs et les piscines plus anciennes, elle est constituée de polyester renforcé de fibres de verre. Utilisé pour rénover les revêtements de piscine décolorés ou défraîchis. Peut être traité aussi bien à la brosse qu'au rouleau. Ce produit n'est pas applicable pour la protection contre l'osmose.

<i>Données à la livraison:</i>	<u>A-Comp.</u>	<u>B-Comp.</u>
Couleur:	Couleur Ral ou incolore	incolore
Viscosité:	800 mPa's	800 mPa's
La gravité spécifique:	Environ 1,15 gr/cm ³ .	env. 1,07 gr/cm ³
Durée de conservation:	24 mois dans des récipients fermés	18 mois dans des récipients fermés

Données techniques:

Consommation:	6 -8 m ² /litre
Shore:	non pertinent

Traitement :

Veillez toujours à ce que la surface soit sèche et exempte de graisse. Comme couche adhésive, nous recommandons l'Epoxy PERFECT POOL PRIMER à 2 composants ou le LIGHT PRIMER (gris) en 2 couches. Ce primaire peut également être utilisé pour les substrats poreux afin de combler les porosités. Pour les supports en aluminium ou en acier inoxydable, nous recommandons de diluer les primaires époxy avec 5 à 10 % de diluant époxy. N'appliquez pas la PERFECT POOL FINISH en plein soleil. Mélangez soigneusement les différents composants au préalable. Ensuite, utilisez un rapport de poids de 3/2. Laissez ce mélange reposer pendant environ 15 minutes, puis traitez-le dans les 4 heures qui suivent. Temps d'attente entre les couches min. 12 heures et max. 48 heures, car de cette façon, il reste possible de peindre sans ponçage intermédiaire de la couche précédente. Séchage en poussière après 15 min. Sans adhésif après 3 heures. Séchage après 12 heures et guérison après 7 jours. Dans le cas d'une eau de piscine chauffée en permanence, au-dessus de 30°C, nous recommandons d'appliquer une couche supplémentaire d'une couche incolore de Perfect Pool Finish sur les 2 couches colorées. Ceci pour protéger les couleurs sous l'eau.

La sécurité:

Prévoyez toujours des vêtements et des gants de protection appropriés. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : Cleaner M et pour les mains : Slig

Les informations figurant sur cette page sont des informations techniques et ont été compilées au mieux de nos connaissances.