

:: PUR PROTOFLEX B-PTG 1**Description :**

Est un durcisseur pour les résines de type PUR à 2 composants: (Protocast 107, 115) et Protoflex 150 et 190.
Emballage disponible : 0.2, 0.54, 1et 30 kg.

Application:

Pas d'emploi exclusif : à utiliser avec les composants A de type Protocast ou Protoflex.

Données de livraison:

	<u>B-COMP</u>
Couleur	jaunâtre
Viscosité	100 mPa's
Poids spécifique	$\pm 1,20 \text{ gr./cm}^3$
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données Techniques:

Consommation	pas d'application
Shore	pas d'application

Mise en Œuvre:

Mélangez bien les composants séparément avant emploi. Avant emploi, mélangez les deux composants séparément d'une manière profonde. Agiter avant emploi est insuffisant.

Dosage de mélange:

Protocast :	107	100/80
	115	100/120
Protoflex :	150-15	100/20

Toutes les proportions mentionnées ci-dessus sont selon unité de poids et à une température de traitement minimale de 18°C.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau. Nettoyez les outils avec le nettoyeur M et les mains avec le nettoyeur Slig (savon Stockhausen).

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.