

## ::: PUR-SCHUIM UNOVOSS RAPID 2002

### *Beschrijving:*

Is een 1 component gebruiksklaar PUR-schuim in een handige spuitfles met een dichtheid van 25 kg/m<sup>3</sup>. Rapid 2002 heeft een versnelde uithardingstijd en een half-open celstructuur. Heeft een brandklasse B2. Verkrijgbaar in 750 ml verpakking.

### *Toepassing:*

Voor het opvullen van o.a. raam- en deurvoegen of voor het verlijmen en opvullen van allerlei toepassingen in en rond de bouw. Heeft een hechting op beton, hout, kunststoffen, glas en metaal. CFK-vrij drijfmiddel.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur:	wit/beige
Viscositeit:	-
Soortelijk gewicht:	ca 1,15 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	6 maanden in gesloten
Consistentie:	verpakking vloeibaar/aerosol

### *Technische gegevens:*

Verbruik:	60 lopende meter bij 1,5 cm
Shore:	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Bus op ca. 20°C brengen door b.v. onder warm water te dompelen. Voor gebruik de bus krachtig schudden. Bij gebruik de bus op zijn kop houden met ventiel naar beneden gericht. Een dunne laag opspuiten en rekening houden met een uitzetting van 2 tot 5 x het volume. Droog na 30 min. en doorgehard na 12 uren. Kan tot 5 cm dikte worden aangebracht bij een min. temp. van +5°C. Bij erg droge ondergrond, deze eerst met wat water vochtig maken. Gemorst schuim onmiddellijk met aceton of reiniger M verwijderen.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Sliq (zeep Stockhausen).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.