

CAR SPRAY + CHP

Description:

Est un mastic polyester à injection, à 2 composants pour le remplissage. Facile à poncer et formation minime de poussière pendant ponçage.

Emballage disponible : 1.5 kg.

Application :

S'utilise comme mastic de finition à injection après une réparation polyester ou pour des applications sur le bois, le métal, le béton ou le GVK. Finition lisse et facile à poncer. A appliquer sans primer sur le polyester et peut être fini avec un système de laque adapté.

Données de livraison:

Couleur	gris
Viscosité	14.000 mPas
Poids spécifique	± 1,7 gr./cm ³
Conservation	6-8 en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	± 600 gr./m ²
Shore	pas d'application

Mise en oeuvre:

La surface doit être sèche, exempte de graisse et de poussière.

Mélangez la résine avec 3,5% de durcisseur CHP et appliquez ce mélange endéans les 15-20 min. à 20°C.

Peut être poncé après 120-180 min. Diluer avec 2,5% de diluant Ferro (V910). Pression pour l'injection : 3-4 bar avec une ouverture de 2-3.5 mm.

Après durcissement, résistant à des températures jusqu'à 80°C.

Note : décélération de tous les polyesters est possible avec un produit Inhibitor.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Le produit contient du styrène et doit être manipulé suivant les prescriptions de sécurité.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.